"Development of heat resistant emulsion explosives"

T a SAWADA, K KUROKAWA, F SUMIYA, Y KATO
C & Ex La ra r , N O & Fa C ., L d.
82 N . Ta - ,
C a- .
A - 470-23, Ja a

1.ABSTRACT

I a , a r r d f x r dd a r a r d r ra r d . I r a r, a d a r a r r f x a d r d r a x a r a r d r ra r d .

H a r a r r r a d r a a (DSC: d ff r a a r r) a d a a . T a a a d a a . W d x r d f x . r a r a d a r a a . T a a a a d a a d d . T a a a a a a r a . W a r d r a fr f a r a d f a d a f r a "d d a ". T r f r a a a r a d f x r a a 230 C a d a f N .2 ENOKI d a (N r r 30 %) r a a 170 C. I a r a d f x a r a a d a r a a d r f d r ra r .

T r f a a a d d a f x 5 r a d a f N .2 ENOKI d a 5 a 130 C. I a d d a f a r a x a 1 % f r a a d 7 % f ar a a r a d r AC-0 da (24 r) a 160 C.

I f d a x a r r a r a r a f r r r r r f a ar d dr a , a d a r a a d ar a ar ff r a d .

T a r a x ar d a d ad a a r d r ra r d 160 C, a d r d rf r a .

Copyright © 2000 International Society of Explosives Engineers